



Грунт акриловый заполняющий HS «5+1»

Описание

Двухкомпонентный акриловый грунт с высоким содержанием сухого остатка. Обладает отличной адгезией к разным видам поверхностей. Идеально растекается, создавая гладкую поверхность, что минимизирует усилия при его последующей обработке. Продукт возможно обрабатывать как механическим, так и ручным способом, не боясь шлифоваться. **Не требует разбавления!**

Основания

Старые лаковые покрытия, включая термopластические краски	Обезжирить, обработать P220-P360, продуть, обезжирить
Полиэфирные шпатлёвки	Отшлифовать сухим способом, до окончательного выравнивания P240- P320, продуть, обезжирить
Эпоксидные грунты	До 24 часов после высыхания грунта без шлифования, по истечению 24 часов шлифовать P320, продуть, обезжирить
Сталь	Обезжирить, отшлифовать P120, продуть, обезжирить
Реактивные грунты (wash primer)	Наносить после высыхания
Пластмассы	Обезжирить, матировать шлифовальной шкуркой, снова обезжирить.
Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, отшлифовать сухим способом P280, продуть, обезжирить.



Пропорции:

	По объему	По весу
Грунт	5	100
Отвердитель	1	12,5
Разбавитель	Не требуется!	

Разбавление: грунт после смешения не требует разбавления

Нанесение:

Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15 °C и влажности не более 80%

	Параметр	Значение
	Сопло пистолета	1,6-2,0 мм
	Толщина слоя	45 мкм
	Количество слоев	2-3
	Межслойная выдержка	5-10 мин
	Жизнь смеси	1-1,5 часа
	Сушка при 20 C	3-4 часа
	Выдержка перед ускоренной сушкой	10 мин
	Сушка при 60 C	20-30 мин
	Инфракрасная сушка	15-25 мин



Шлифование

Сухая обработка	Мокрая обработка
	
P240-P400	P400-P800

Примечание

- ✓ Наносить наполнитель только на полностью высушенную поверхность
- ✓ При использовании грунта в качестве наполнителя или изолятора необходимо, чтобы каждый последующий слой не выходил за пределы предыдущего
- ✓ Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- ✓ Не смешивать активированный материал с не активированным
- ✓ Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- ✓ Плотнo закрывать емкости с материалами
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья

Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитайте инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.