



## Бесцветный лак «Экспресс»

### Описание

Высококачественный 2К акрил-уретановый лак с высоким сухим остатком, характеризующийся идеальным прозрачным слоем. Легкий в нанесении, с высокой устойчивостью к царапинам. Имеет высокий блеск, очень быстро отверждается и набирает конечные свойства. Характеризуется высокой механической устойчивостью. Образовывает прочные, готовые слои для полировки за короткое время после затвердевания.

### Пропорции:

|             | По объему    | По весу (гр) |
|-------------|--------------|--------------|
| Лак         | 2            | 100          |
| Отвердитель | 1            | 48,1         |
| Разбавитель | Не требуется |              |

**Разбавление:** Разбавление не требуется, однако, в зависимости о применяемого оборудования, возможно добавление растворителя 800 (универсального акрилового разбавителя до 2 %

### Нанесение:

Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 15 °С и влажности не более 80%



|                                                       | Сопло (мм) | Давление (атм) | Расстояние (см) |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Традиционный пистолет с гравитационным питанием       | 1,2-1,4    | 1,8-2,4        | 15              |
| Низконапорный пистолет HVLP с гравитационным питанием | 1,3-1,5    | 1,8-2,4        | 15              |



|                  |                               |                     |                 |                           |                |
|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| Толщина<br>слоя  | Межслойная<br>выдержка        | Количество<br>слоев | Жизнь<br>смеси  | Вязкость                  | VOC            |
|                  |                               |                     |                 |                           |                |
| <b>25-40 мкм</b> | <b>2...5 мин<br/>при 20°C</b> | <b>2</b>            | <b>1,5 часа</b> | <b>14-17 с<br/>Din(4)</b> | <b>470 г/л</b> |

**! Нанесите 2 полных слоя с соблюдением межслойной выдержки!**

## Сушка:

|                        |                         |                              |                        |                 |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| На отлип,<br>при 20 °C | Монтажная,<br>при 20 °C | Выдержка перед<br>ускоренной | На отлип,<br>при 60 °C | ИК              |
|                        |                         |                              |                        |                 |
| <b>2 часа</b>          | <b>4-5 часов</b>        | <b>15-20 мин</b>             | <b>20 мин</b>          | <b>7-10 мин</b> |

## Примечание

- ✓ Наносить лак только на полностью высушенную поверхность
- ✓ Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- ✓ Не смешивать активированный материал с не активированным
- ✓ Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- ✓ Плотнo закрывать емкости с материалами
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья



## Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитать инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.