



Бесцветный лак HS «Premium Pro»

Описание

Двухкомпонентный бесцветный лак премиум класса. Обеспечивает отличное растекание при нанесении, не дает пыли и последующих просадок и стягивания пленки. После высыхания создается покрытие с высокой устойчивостью к царапинам и механическим повреждениям, стойкостью к ультрафиолетовому воздействию. Применяется как при небольшом ремонте кузова, так и при полном восстановлении кузова.

Пропорции

	По объему	По весу (гр)
228 Лак	2	100
828 Отвердитель	1	48,5
8002 Растворитель	0-2 %	

Разбавление не требуется, однако, в зависимости от применяемого оборудования, возможно добавление разбавителя до 2 %


Нанесение

Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 20 °С и влажности не более 75%. После смешения лака и отвердителя для удаления пузырьков воздуха из смеси оставить на 5 минут.



	Сопло (мм)	Давление (атм)	Расстояние (см)
Пистолет с системой подачи RP	1,3-1,4	1,6-1,8	15
Пистолет с системой подачи HVLP	1,3-1,4	2,3-2,5	15



Толщина порытия 	Межслойная выдержка 	Количество слоев 	Жизнь смеси 	Вязкость 	VOC 
40-60 мкм	15-20 мин при 20°C	2	3 часа	16-18 с Din(4)	450 г/л

!Нанесите 2 полных слоя с соблюдением межслойной выдержки!

Сушка

На отлип, при 20 °C 	Монтажная, при 20 °C 	Выдержка перед ускоренной сушкой 	На отлип, при 60 °C 	ИК 
7 часов	8-9 часов	15-20 мин	20 мин	7-10 мин

Примечание

- ✓ Наносить лак только на полностью высушенную поверхность
- ✓ Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- ✓ Не смешивать активированный материал с не активированным
- ✓ Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- ✓ Плотнo закрывать емкости с материалами
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья



Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитать инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.