



## Грунт эпоксидный антикоррозионный «4+1»

### Описание

Двухкомпонентный высококачественный эпоксидный грунт, содержащий антикоррозионные пигменты.

Обеспечивает защиту стальных поверхностей от коррозии, после высыхания образует эластичную подложку, значительно уменьшающую образование сколов до металла.

Рекомендуется для первичного грунтования элементов, таких как капот, пороги, колесные арки и др. Легко размешивается и наносится. Имеет отличную растекаемость и высокую адгезию к различным основаниям. Не требует разбавления.

Цвет- серый.

### Основания

|                                                           |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Старые лаковые покрытия, включая термопластические краски | Обезжирить, обработать сухим способом P240-P320, продуть, обезжирить                                                                              |
| Полиэфирные шпатлёвки                                     | Отшлифовать сухим способом, до окончательного выравнивания P240- P320, продуть, обезжирить                                                        |
| Сталь                                                     | Очистить до уровня чистоты Sa 2 (струйная обработка) или St 3 (ручная чистка или с использованием устройства с механическим приводом), обезжирить |
| Пластмассы                                                | Обезжирить, матировать шлифовальной шкуркой, снова обезжирить.                                                                                    |
| Полиэфирные ламинаты                                      | Обезжирить, отшлифовать сухим способом P240-P320, продуть, обезжирить.                                                                            |

**Важно: перед использованием тщательно встряхнуть, не открывая банку/пробку Verisar, основу грунта в течение 20...30 с!**



## Пропорции:

|                   | По объему    | По весу |
|-------------------|--------------|---------|
| Грунт             | 4            | 100     |
| Отвердитель       | 1            | 15,5    |
| Растворитель 8040 | Не требуется |         |

## Шлифование

| Сухая обработка                                                                   | Мокрая обработка                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>P320-P600</b>                                                                  | <b>P600-P1000</b>                                                                  |

## Примечание

- ✓ Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- ✓ Не смешивать активированный материал с не активированным
- ✓ Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- ✓ Плотнo закрывать емкости с материалами
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья

## Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитайте инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.